



KÖSTER NB 1 Flex

Dispersionsprodukt til brug i KÖSTER NB Tætningssvumme.

Egenskaber

KÖSTER NB 1 Flex er en vandig dispersion af en carboxyleret butadien-styrol-latex. Forenelig med alle almindeligt anvendte cementtyper.

Tekniske data

Tørstofindhold	23 ± 1 %
pH-værdi	10,5 - 11,5
Viskositet	100 mPa·s
Overfladespænding	Ca. 50 mN/m
Densitet	Ca. 1 g/cm ³
Forarbejdningstemperatur	> 0 °C

Anvendelse

Ved tilsætning til KÖSTER NB Tætningssvumme bevirker KÖSTER NB 1 Flex en plastificering og dermed mere smidig forarbejdning, idet vandstandsningsevnen forøges og for tidlig udtørring forhindres. Bestandigheden mod aggressive stoffer i undergrunden, og vedhæftningen til undergrunden, forbedres. KÖSTER NB 1 Flex bevirker en øget elasticitet samt en væsentlig bedre evne til at tåle frost og tøsalt. Indtrængning af olie og opløsningsmidler begrænses, ligesom kemikaliemodstandsevnen forbedres.

Forarbejdning

Produktet bør omrøres før brug. KÖSTER NB 1 Flex tilsættes til den friske NB Tætningssvumme og der blandes med en langsomt kørende omrører til blandingen er homogen og fri for klumper.

Forbrug

Ca. 8 kg til 25 kg NB Tætningssvumme.

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Lagring

12 måneder ved kølig, men frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage. Ved anbrud skal emballagen lukkes omhyggeligt efter brug.

Sikkerhed

Undgå kontakt med øjnene (benyt beskyttelsesbriller).
Se i øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Relaterede produkter

KÖSTER Saneringspuds Grå	Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid	Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtig	Nr. M 663 030
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå	Nr. W 221 025
KÖSTER NB Tætningssvumme 2 hvid	Nr. W 222 025
KÖSTER Pensel til væsker	Nr. W 912 001

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.